

مشخصه	۴۰/۲	۲۰/۲	۲۰/۳	واحد و توضیح
جنس	پلی‌استر ۱۰۰٪ اسپان	پلی‌استر ۱۰۰٪ اسپان	پلی‌استر ۱۰۰٪ اسپان	
نمره (سیستم انگلیسی)	40/2	20/2	20/3	Ne / تعداد لا
نمره (تکس)	14.8 × 2	29.5 × 2	29.5 × 3	تکس هر لا × تعداد لا
تکس برآیند اسمی	۲۹.۶	۵۹.۰	۸۸.۵	گرم در ۱۰۰۰ متر – حساب ما
حداقل میانگین استحکام	۱۰۰۰	۲۱۰۰	۳۲۰۰	سانتی‌نیوتن، طول آزمون ۵۰ سانتی‌متر
معادل به گرم‌نیرو	≈ ۱۰۲۰	≈ ۲۱۴۰	≈ ۳۲۶۰	حساب ما
استحکام ویژه	≈ ۳۳.۸	≈ ۳۵.۶	≈ ۳۶.۲	سانتی‌نیوتن بر تکس – حساب ما
حداکثر ضریب تغییرات استحکام	۱۱.۰٪	۱۰.۰٪	۸.۵٪	CV
تاب (مرجع)	۷۴ تا ۹۲	۴۹ تا ۶۲	۴۰ تا ۵۱	دور در ۱۰ سانتی‌متر
معادل در متر	۷۴۰ تا ۹۲۰	۴۹۰ تا ۶۲۰	۴۰۰ تا ۵۱۰	دور در متر – حساب ما
جهت تاب	Z	Z	Z	تاب نهایی Z
مترای هر دوک	۵۰۰۰ یارد	۵۰۰۰ یارد	۳۰۰۰ یارد	
به متر	۴۵۷۲	۴۵۷۲	۲۷۴۳	
تولرانس مترای	±۲٪	±۲٪	±۲٪	۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ یارد / ۲۹۴۰ تا ۳۰۶۰ یارد
حداکثر گره در هر دوک	۴	۴	۴	
انحراف مجاز نمره	±۱۳٪	±۱۳٪	±۱۳٪	برای نخ رنگی؛ نخ خام ±۵٪
ثبات رنگ در شست‌وشو – تغییر رنگ	۴	۴	۴	مقیاس خاکستری ۱ تا ۵ (ISO 105-A02)
ثبات رنگ در شست‌وشو – لکه‌گذاری	۴	۴	۴	مقیاس خاکستری ۱ تا ۵ (ISO 105-A03)
ثبات رنگ در مالش خشک	۴	۴	۴	
ثبات رنگ در مالش تر	۴	۴	۴	
تعداد رنگ موجود	۲۵۰ تا ۳۰۰	حدود ۵۰	۱۰ تا ۲۰	رنگ خاص قابل سفارش
بسته‌بندی	جعبه‌ی ۱۲ دوکی	جعبه‌ی ۱۲ دوکی	جعبه‌ی ۱۲ دوکی	

منبع: ردیف‌های پیرنگ از برگه‌ی استاندارد کارخانه‌اند؛ ردیف‌های کم‌رنگ با برچسب «حساب ما» از همان اعداد محاسبه شده‌اند و خودشان روی برگه نیستند. **ماهیت اعداد:** حداقل یا حداکثر تضمینی کارخانه برای خط تولید، نه نتیجه‌ی آزمون بچی که به دست شما می‌رسد. **اعلام‌نشده:** ازدیاد طول تا پارگی، جمع‌شدگی، ثبات رنگ در برابر نور، عرق، اتو و تصعید، نوع و مقدار روان‌کننده، و روش آزمون شست‌وشو روی برگه‌ی کارخانه نیامده و عددی برایشان ادعا نمی‌کنیم. کالیته‌ی رنگ حدود ۵۵۰ کد دارد و سفارش با کد رنگ انجام می‌شود.

krowntex.ir • معنای هر عدد: صفحه‌ی «چطور برگه‌ی فنی نخ را بخوانیم»

تهران، خیابان خیام، بازار پاچنار، پاساژ مروی، پلاک ۳ • 0912 483 0056 • 021 5580 5693 (واتساپ)